

Technický list

Lepidlo CONNECT ELASTIC

Charakteristika:

Disperzní lepidlo pro použití v interiérech i venkovních prostorách.

Tenkovrstvé ve formě pasty, připraveno k použití ihned po otevření nádoby.

Vytvořeno na bázi vodné směsi disperze akrylových pryskyřic, methylcelulosity a minerálních, křemenných a křemíkových plniv s vysokou silou spojování.

Spoj je po úplném vyschnutí mrazuvzdorný a voděvzdorný, odolný vůči teplotám -25°C až +70°C.

Třída D2E

Počáteční pevnost na stěně: $\geq 1,0 \text{ N / mm}^2$

Pevnost na stěně po tepelném stárnutí: $\geq 1,0 \text{ N / mm}^2$

Doba otevření: přilnavost po době 20 min: $\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$

Prodloužená doba otevření: přilnavost: po době 30 min: $\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$

Přilnavost po ponoření do vody: norma: $\geq 0,5 \text{ N / mm}^2$

Přilnavost při zvýšené teplotě: norma: $\geq 1,0 \text{ N / mm}^2$

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA:

0,6 - 1,0 kg / m² - hladké povrchy (sádra, dřevo) a hladké dlaždice (korek, polystyrén)

1,2 - 1,8 kg / m² - pro obklady na podkladu betonu, omítky atd.

1,6 - 2,5 kg / m² - pro dlaždice a podlahové desky a vnější obklady

SKLADOVÁNÍ:

V původním obalu při teplotě od + 5 °C do + 25 °C do 24 měsíců od data výroby.

Chraňte před mrazem!

Balení po 7 kg

POUŽITÍ:

Podklad by měl být rovný a pevný a očištěný od prachu a špíny, sazí, olejů, mastnoty, vosku, vápna a jiných nečistot. V případě velmi savých a pórovitých podkladů se doporučuje natřít povrch základním nátěrem malty zředěné vodou na hustotu smetany. Mírně popraskané plochy lze zpevnit špachtlováním zředěnou maltou. Mějte na paměti, že **PROFESIONÁLNÍ LEPIDLO CONNECT ELASTIC** je tenkovrstvé lepidlo, což znamená, že svou maximální účinnost získává při nevelkém množství vrstvy malty.