

## Tolerance plných desek

### Makrolon®, Vivak®, Axpet®, Exolon®, Exoblend®

Makrolon GP  
Makrolon UV  
Makrolon AR  
Vivak  
Vivak UV  
Axpet  
Axpet UV  
Exolon GP B  
Exoblend

Hodnoty tolerance platí v souladu s ISO 291 pro 23 °C a 50% vlhkost

#### 1. tolerance tloušťky

0,60 - < 1 mm	+/- 0,1 mm
1 - 2 mm	+/- 10 %
> 2 mm	+/- 5 %

#### 2. tolerance pro délku a šířku

standardní

≤ 2000 mm	- 0 /+ 6 mm
> 2000 mm	- 0 /+ 3 mm/m

řezané on-line = na výrobní lince

700 - 2000 mm	+/- 2 mm
2001 - 3000 mm	+/- 3 mm
3001 - 4000 mm	+/- 4 mm
4001 - 5000 mm	+/- 5 mm
5001 - 6000 mm	+/- 6 mm

řezané off-line = mimo výrobní linku

0 - 1500 mm	+/- 0,5 mm
1501 - 3000 mm	+/- 1 mm
3001 - 6000 mm	+/- 2 mm

#### 3. tolerance pro srážení

≤ 2 mm tl.	max. 6 %
≥ 3 mm tl.	max. 3 %

#### 4. tolerance pro obdélníkovost

standardní, rozdíl v délce mezi diagonálami

(šířka desky [mm] \* 0,0035) > max. rozdíl diagonál

#### 5. tolerance odstínu barevných desek

U jednotlivých dodávek se mohou vyskytovat mírné rozdíly v odstínu barevných desek.

Doporučujeme proto používat pro každý jednotlivý projekt pouze desky ze stejné dodávky.

**Další tolerance jsou k dispozici pouze na vyžádání.**

**Desky vyrobené podle předchozí úpravy tolerancí produktů se mohou lišit od skutečných tolerancí a budou dodávány, pokud budou k dispozici u výrobce.**